URSA AIR MANTA ALUMINIO REFORZADA M5102L

URSA AIR



DoP 34AIR34AK16091

InCare

Manta de lã mineral com tecnologia InCare para isolamento exterior de condutas metálicos de climatização, conforme a norma UNE EN 14303. Permite trabalhar com temperaturas do ar de circulação de até 120°C.

· Exterior: complexo kraft-aluminio reforçado e com empalme.

Aplicação recomendada

· Isolamento exterior de condutas metálicos de climatização.

0099/CPR/A43/0340

020/003544

Rolo

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./ Pacote	m²/ Pacote	Pacote /palete	m²/ palete	Rt m²·K/W
2133462	30	1,15	18,00	S	1	20,70	18	372,60	0,88
2142679	45	1,15	11,50	C	1	13,23	18	238,05	1,32
2142812	50	1,15	11,50	S	1	13,23	18	238,05	1,47

Características tecnicas

Lambda (λ90/90)	10°C	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24°C		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40°C		0,040 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60°C		0,045 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)		EN 13501-1	A2-s1,d0
Resistência à difusão pde vapor de agua		EN 12086	MV1 - 148,15 m²h Pa/mg
Densidade nominal aprox.			22 Kg/m³
Calor específico aproximado (C_p)			800 J/Kg·K

Código de designação MW-EN 14303-T3-MV1

Dis disponibilidade **S** Stock **C** Consultar (pedido mínimo 10 paletes) **Pq** Pacote **Rt** resistência térmica (indicada a 10 °C)

Caixa Caixa com 6 painéis 3x1,2 m. **Paletes XL** com 46 painéis a granel de 3x1,2 m. **Paletes XS** com 46 painéis a granel de 2,4x1,2 m.

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis

URSA Ibérica Aislantes, S.A.
webmaster.ursa.es@etexgroup.com www.ursa.es